



www.franceraccord.fr  
BY HARDOUIN

# FICHE TECHNIQUE

## NOVOFLEX AC



Référence	Ø ext.	Ø int.	Épaisseur	Longueur (m)	Mètres/palette	Couronnes/palette	Gr/ml
NOVOAC50/25	50	43	3,5	25	250	10	700
NOVOAC50/50	50	43	3,5	50	250	5	700
NOVOAC63/25	63	55	4,0	25	150	6	1060
NOVOAC63/50	63	55	4,0	50	150	3	1060

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Ø	Pression de service à 23°C	Pression de service à 55°C	Rayon de courbure	Pression d'éclatement à 23°C	Pression d'éclatement à 55°C	Tolérance
50 mm	4,0 bar	1,3 bar	129 mm	12,0 bar	4 bar	- 0,1 à + 0,4 mm
63 mm	4,0 bar	1,3 bar	165 mm	12,0 bar	4 bar	- 0,1 à + 0,4 mm

*Ces fiches sont la propriété de Franceraccord. Des modifications peuvent être apportées sans préavis.  
Les caractéristiques sont données à titre indicatif et les photos ne sont pas contractuelles.*